





ACCIAIO ALLUMINATO

L'alluminato si ottiene mediante immersione in un bagno composto per il 90% da alluminio e per il 10% da silicio.

Questa protezione garantisce una maggiore resistenza al calore.

Acciai ad alta formabilità per lo stampaggio

EN 10346

VDA 239-100

DX51D+AS

DX52D+AS

DX53D+AS

DX54D+AS

DX56D+AS

Acciai ad alto limite di snervamento

EN 10346

VDA 239-100

HX260LAD+AS

HX300LAD+AS

HX340LAD+AS

HX380LAD+AS

HX420LAD+AS

Acciai da costruzione

EN 10346

VDA 239-100

S220GD+AZ

S250GD+AZ

S280GD+AZ

S320GD+AZ

S350GD+AZ



WWW.ROBERT.FR