





ACCIAIO ALUZINCATO

L'aluzinc viene prodotto mediante immersione in un bagno composto per il 43% da zinco, per il 55% da alluminio e per il 2% da silicio.

Questa protezione garantisce una maggiore resistenza alla corrosione.

Acciai ad alta formabilità per lo stampaggio

EN 10346	VDA 239-100
----------	-------------

DX51D+AZ

DX52D+AZ

DX53D+AZ

DX54D+AZ

DX56D+AZ

Acciai da costruzione

EN 10346	VDA 239-100
----------	-------------

S220GD+AZ

S250GD+AZ

S280GD+AZ

SS320GD+AZ

S350GD+AZ

S550GD+AZ

Acciai ad alto limite di snervamento

EN 10346	VDA 239-100
----------	-------------

H220YD+AZ

HX260LAD+AZ

HX300LAD+AZ

HX340LAD+AZ

HX380LAD+AZ

HX420LAD+AZ



WWW.ROBERT.FR