





ACCIAIO LAMINATO A FREDDO

L'acciaio laminato a freddo è un acciaio decapato che è stato sottoposto ad ulteriori trattamenti. Una volta raffreddato, l'acciaio decapato viene nuovamente laminato a temperatura controllata per ottenere dimensioni precise e una migliore qualità della superficie.

Acciai ad alta formabilità per lo stampaggio

EN 10111	VDA 239-100
DD01	CR1
DD03	CR2
DD04	CR3
DD05	CR4
DD06	CR5
DD07	

Acciai IF ad alta resistenza

EN 10338	VDA 239-100
HC180Y	CR160IF
HC220Y	CR180IF
HC260Y	CR210IF
	CR240IF

Acciai per tempra a caldo

EN 10083	VDA 239-100
HC180B	CR180BH
HC220B	CR210BH
HC260B	CR240BH
HC300B	CR270BH

Acciai adatti alla smaltatura

EN 10025

DC01EK

DC04EK

DC06EK

DC03ED

DC04ED

Acciai microlegati per la lavorazione a freddo

EN 10268	VDA 239-100
HC260LA	CR210LA
HC260LA	CR240LA
HC340LA	CR270LA
HC380LA	CR300LA
HC420LA	CR340LA
HC460LA	CR380LA
HC500LA	CR420LA

Acciai dual-phase

EN 10338	VDA 239-100
HCT450X	CR290Y490T-DP
HCT490X	CR330Y590T-DP
HCT590X	CR440Y780T-DP
HCT780X	CR590Y980T-DP
HCT980X	CR700Y980T-DP
HCT980XG	



WWW.ROBERT.FR